



# Baumit Beton B20

## Fabrički zamešani suvi beton



- Za radove betoniranja
- Za spolja i unutra
- Brza i sigurna ugradnja

**Proizvod** Fabrički zamešan, suvi beton pritisne čvrstoće C16/20.

**Sastav** Cement, agregat, dodaci.

**Svojstva** Baumit Beton 20 je fabrički zamešan, spreman za upotrebu, pogodan za sve manje radove betoniranja.

**Upotreba** Za sve radove betoniranja oko kuće i u dvorištu, za izradu ukrasnih stubova, trotoara, staza, za postavljanje ploča za popločavanje, ograda, za popravku i sanaciju nekonstrukcijskih betonskih elemenata. Može se koristiti za izradu nagiba betona na balkonima i terasama, kao i za izradu podova garažama i podrumima. Za sve zidarske radove u dvorištu. Za postavljanje različitih elemenata na igralištu za decu (luluške, klackalice, tobogani...).

**Tehnički podaci** Norma: EN 13813  
Klasifikacija: CT-C20-F5



**Pakovanje** Džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg

**Skladištenje** 12 meseci, na suvom na drvenim paletama.

**Kontrola kvaliteta** Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorija.

**Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama** Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

**Podloga** Pre početka radova potrebno je proveriti podlogu u smislu čvrstine, ravnine i sadržaja čvrstih delova.

**Priprema podloge** Prema važećim normama.

**Obrada** Svi radovi se izvode prema uobičajenim postupcima. Baumit Beton B20 se zameša u mešalici sa slobodnim padom, protočnoj ili ručnoj mešalici. Sveži proizvod je potreban ugraditi u najkraćem mogućem vremenu, i potreben je da ga transportovati od mešanja do mesta ugradnje na način da ne dolazi do segregacije. Prilikom ugrađivanja izbegavati slobodan pad preko jednog metra. Proizvod odgovarajuće konzistencije ugrađujemo u zavisnosti od namene. Količina vode zavisi od željene konzistencije proizvoda. Dozvoljeno je koristiti samo čistu vodu iz vodovoda. Količina vode 3-4 l/džaku.

Potrošnja: 20kg/m<sup>2</sup>/cm

**Napomene i opšte informacije** Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom ugradnje i vezivanja mora iznositi najmanje +5 °C. Ugrađivanje na smrznutu podlogu ili kod opasnosti od smrzavanja nije dozvoljeno. Prilikom ugradnje (priprema, uslovi, ugrađivanje, vezivanje, vreme obrade, nega, ugradnja u hladnim ili toplim uslovima..) poštovati odgovarajuće nacionalne standarde kao i evropske npr. ÖNORM B 4710-1.

---

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobođaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proistecí na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.